


Advantage




Cinnamon AD111




Sandvale AD016




Leaf AD030




Kingfisher AD122



Riviera AD123




Sea Blue AD017



Granite AD009



Mineral AD010




Red AD014




Tawny AD098




Shamrock AD121



Turquoise AD027



Delta Blue AD026



Adriatic AD001




Fjord AD125




Pewter AD072



Wine AD020




Cranberry AD005



Oasis AD117




Persian AD101



Largo AD112



Trent AD214




Purple AD118



Graphite AD066




Damson AD093




Raspberry AD127



Aqua AD002




Teal AD120




Clipper AD126



Hobbit AD213



Beetroot AD116




Charcoal AD028




Fox AD119




Grape AD029



Aztec AD113




Trident AD124




Cobalt AD004



NightshadeAD011



Peat AD131



Black AD055


www.camirafabrics.com/samples

To order samples, visit our on-line sample service.

www.camirafabrics.com/samples

To order samples, visit our on-line sample service.

Advantage



UK	
Composition	70% Polypropylene, 30% Virgin Wool
Weight	360g/m ² ±5% (470g/lin.m. ±5%)
Width	130cm minimum
*Abrasion Resistance	5 year guarantee / 90,000 Martindale cycles (full details available)
Flammability	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2 : 2006 (match), BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Note: Flammability performance is dependent on foam used.</i>
*Light Fastness	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Fastness to Rubbing	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching	Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.
*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request. Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	

F	
Composition	70% Polypropylene, 30% Laine Vierge
Poids	360g/m ² ±5% (470g/m.l. ±5%)
Largeur	130cm ±2% minimum
*Résistance à l'abrasion	Garantie de 5 ans / 90,000 Martindale tours (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2 : 2006 (allumette) BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.</i>
*Solidité à la lumière	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidité au Frottement	Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Nettoyage	Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.
Standardisation des coloris	Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.
*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Veuillez noter que le glissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel. Veuillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits non-déposés sur les designs ainsi que les droits de copie sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.	

I	
Composizione	70% Polipropilene, 30% Lana Vergine
Peso	360g/m ² ±5% (470g/lin.m. ±5%)
Altezza	130cm minimo
Resistenza all'abrasione	5 års garanti / 90,000 Cicli Martindale (dettagli disponibili a richiesta)
Resistenza al fuoco	BS EN 1021 - 1 : 2006 (Sigaretta), BS EN 1021 - 2 : 2006 (Cerino) BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Nota: Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata</i>
Solidità alla luce	5 (ISO 105 - B02:1999)
Resistenza allo sfregamento	Umido: 4 Secco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Manutenzione	Regolarmente con aspirapolvere. Strofinare leggermente con panno umido o usare detergente neutro per tessuti
Costanza del colore	Sono possibili leggere variazioni.
*Ha superato il test BS 2543:1995/2004. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta. La resistenza della cucitura dipende dal tipo di cucitura e dall'ago e dal filo usati. Si suggerisce di seguire istruzioni di un tecnico. Nota: Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. I diritti su tutti i disegni non ancora registrati e quelli coperti da Copyright sono proprietà esclusiva di Camira Fabrics Limited.	

camira
style with substance

UK Head Office: +44 (0)1924 490491, Germany: +49 7031 60 84 30, Scandinavia: +45 32 55 20 01, USA: +1 317 484 0305, Shanghai: +86 (0)21 61331812



D	
Zusammensetzung	70% Polypropylene, 30% Rohe Wolle
Gewicht	360g/m ² ±5% (470g/lfd.M. ±5%)
Breite	130cm minimum
*Scheuerfestigkeit	5 Jahre Garantie / 90,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)
Feuersicherung	EN 1021 - 1 : 2006 (Zigarettestest), EN 1021 - 2 : 2006 (Streichholztest), BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Bemerkung:</i> Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
*Lichtechtheit	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibechtheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung	Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
Farbabweichungen	Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten
* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nähfähe, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	

DK	
Materiale	70% Polypropylene, 30% Ren Råuld
Vægt	360g/m ² ±5% (470g/lin.m. ±5%)
Bredde	130cm minimum
*Slidstyrke	5 års garanti / 90.000 Martindale slidebevægelser (udførlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)
Flammesikring	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarettest), BS EN 1021 - 2 : 2006 (tændstiktest) BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype</i>
*Lysægtthed	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Gnidægtthed	Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Rengjøring	Støvsuges regelmæssigt. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.
Farvedifferencer	Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.
* Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel. Vær opmærksom på, at optimal somgildning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sy-instruktioner. Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. De registrerede designrettigheder og ophavsretten til alle designs tilhører ubetinget Camira Fabrics Limited.	

ES	
Composición	70% Polypropylene, 30% Lana Virgen
Peso	360g/m ² ±5% (470g/lin.m. ±5%)
Ancho	130cm mínimo
*Resistencia a la abrasión	Garantía de uso 5 años / 90.000 Martindale ciclos (más información disponible bajo consulta)
Inflamabilidad	EN 1021 - 1 : 2006 (cigarrillo), EN 1021 - 2 : 2006 (cerilla), BS 7176 : 2007 Low Hazard, <i>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado</i>
*Solidez a la luz	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidez al rozamiento	Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Empareja de color	Cada tintada puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comerciales aceptadas.
*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta. El deslucamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura. Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todos los dibujos son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.	



www.camirafabrics.com

Phoenix




Sandstorm YP107




Apple YP108



Parasol YP109




Bluebell YP097




Solano YP110




Nougat YP111




Campeche YP112




Scuba YP082




Bluefield YP021




Olympic YP113




Blizzard YP081



Windjammer YP047




Curacao YP005




Cayman YP024




Lobster YP076



Paseo YP019



Rainforest YP114




Ocean YP100




Tarot YP084



Jamaica YP027



Sombrero YP046



Montserrat YP011




Costa YP026




Guyana YP051




Calypso YP106



Havana YP009




Taboo YP045



Arawak YP016



Tobago YP030




Belize YP105

www.camirafabrics.com/samples

To order samples, visit our on-line sample service.

Phoenix



UK

Composition	100% Polyester. Non metallic dyestuffs
Width	140cm $\pm$ 2% Usable
Weight	285g/m ² $\pm$ 5% (400g/lin.m. $\pm$ 5%)
*Abrasion Resistance	5 year guarantee / 100,000 Martindale cycles (full details available)
Flammability	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2 : 2006 (match), BS 7176 : 2007 Low Hazard, <i>Note: Flammability performance is dependent on foam used.</i>
*Light Fastness	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Fastness to Rubbing	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using propriety upholstery shampoo.
Colour Matching	Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.
Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.
Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.
The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition	100% Polyester. Teintures non métalliques
Largeur	140cm $\pm$ 2% utilisable
Poids	285g/m ² $\pm$ 5% (400g/m.l. $\pm$ 5%)
*Résistance à l'abrasion	Garantie de 5 ans / 100,000 Martindale tours (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2 : 2006 (allumette) BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Notes: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.</i>
*Solidité à la lumière	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidité au Frottement	Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Nettoyage	Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.
Standardisation des coloris	Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.
Veuillez noter que le glissement de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.
Veuillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
Les droits non-déposés sur les designs ainsi que les droits de copie sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

I

Composizione	100% Poliestere. Tinture prive di metalli pesanti
Altezza	140cm $\pm$ 2% Utilizzabile
Peso	285g/m ² $\pm$ 5% (400g/lin.m. $\pm$ 5%)
*Resistenza all'abrasione	Garanzia d'uso di 5 anni / 100,000 Cicli Martindale (dettagli disponibili a richiesta)
Resistenza al fuoco	BS EN 1021 - 1 : 2006 (Sigaretta), BS EN 1021 - 2 : 2006 (Cerino) BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Nota: Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata</i>
*Solidità alla luce	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Resistenza allo sfregamento	Umido: 4 Secco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Manutenzione	Lavabile a 60°C. Regolarmente con aspirapolvere. Strofinare leggermente con panno umido o usare detergente neutro per tessuti
Costanza del colore	Sono possibili leggere variazioni.

*Ha superato il test BS 2543:1995/2004. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.
La resistenza della cucitura dipende dal tipo di cucitura e dall'ago e dal filo usati. Si suggerisce di seguire istruzioni di un tecnico.
Nota: Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.
I diritti su tutti i disegni non ancora registrati e quelli coperti da Copyright sono proprietà esclusiva di Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung	100% Polyester. Nicht schwermetallhaltige farbstoffe
Breite	140cm $\pm$ 2% ohne Webkante
Gewicht	285g/m ² $\pm$ 5% (400g/lfd.M. $\pm$ 5%)
*Scheuerfestigkeit	5 Jahre Garantie / 100,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)
Feuersicherung	EN 1021 - 1 : 2006 (Zigarettestest), EN 1021 - 2 : 2006 (Streichholztest), BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.</i>
*Lichtechtheit	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibechtheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung	Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
Farbabweichungen	Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.
Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.
Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

DK

Materiale	100% Polyester. Ikke metalliske farvestoffer
Bredde	140cm $\pm$ 2% anvendeligt
Vægt	285g/m ² $\pm$ 5% (400g/lin.m. $\pm$ 5%)
*Slidstyrke	5 års garanti / 100.000 Martindale slidebevægelses (udførlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)
Flammesikring	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarettest), BS EN 1021 - 2 : 2006 (tændstiktest), BS 7176 :2007 Low Hazard <i>Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype</i>
*Lysægtighed	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Gnidægtighed	Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Rengjoring	Vaskbar ved 60°C. Støvsuges regelmæssigt. Alternativt rengoring med en hårdt opvredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.
Farvedifferencer	Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

* Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at optimal sømglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sy-instruktioner.
Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.
De uregistrerede designrettigheder og ophavsretten til alle designs tilhører ubetinget Camira Fabrics Limited.

ES

Composición	100% Poliéster. Tintes no metálicos
Ancho	140cm $\pm$ 2% utilizable
Peso	285g/m ² $\pm$ 5% (400g/lin.m. $\pm$ 5%)
*Resistencia a la abrasión	Garantía de uso 5 años / 100,000 Martindale ciclos (más información disponible bajo consulta)
Infamabilidad	EN 1021 - 1 : 2006 (cigarillo), EN 1021 - 2 : 2006 (cerilla), BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado</i>
*Solidez a la luz	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidez al rozamiento	Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Empareja de color	Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.
El deslaminado de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida
consejos apropiados para la costura.
Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todos los dibujos son propiedad exclusiva de
Camira Fabrics Limited.



camira
style with substance

www.camirafabrics.com

UK Head Office: +44 (0)1924 490491, Germany: +49 7031 60 84 30, Scandinavia: +45 32 55 20 01, USA: +1 317 484 0305, Hong Kong: +852 2314 8728